


Nomenklatur för Industrilack



Lacksystem

ER	= Epoxi 2-komp system
ES	= Strålningshärdande Produkter (UV, Elektronstråle)
FS	= Finstrukturlack, silikon
GS	= Grovstrukturlack, silikonfri
HE	= Härdare, Epoxi
HU	= Härdare, Polyuretan
KE	= Konstharts-Effektlack, Hammarlack, silikon
KL	= Konstharts, luft- /oxidativt torkande, Alkydsystem
KO	= Konstharts, ugnstorkande
KP	= Konsthartsack, polymerisatharts-baserad, Akryl, PVC
KT	= Konsthartsack, temperaturbeständig
UR	= Polyuretan 2-komp system
WE	= Vattenburen, Epoxihartsbas
WL	= Vattenburen, lufttorkande
WO	= Vattenburen, ugnstorkande
WT	= Vattenburen, högtemperaturbeständig
WU	= Vattenburen, polyuretan
ZK	= Nitrocellulosalack

Teknologi

Position 1 = Tillverkningsprocess
Position 2 = Varianter

Specialfall
Position 1 = 9 ⇒ Systemlack

Glans

G = högblank och blank
H = halvblank och halvmatt
M = matt och dödmatt
Z = mellanglans

Ytterligare bokstäver = kundinställning
t.ex. L = justerad leveransviskositet

Kulör

RA123 = RAL Ton enligt 840 HR
RG123 = RAL Ton enligt 841 GL
X1234 = Kundkulör
XX123 = Annan kulör t.ex. NCS osv.