

Classification de la brillance pour peintures en poudre et peintures liquides

(ne concerne pas les peintures pour roués)

Tableau A - Détermination des unités de brillance

		Peintures en poudre		Peintures liquides	
Echelon de brillance	Abréviations échelon de brillance	angle	Indices de brillance Valeurs réflectomètre	angle	Indices de brillance Valeurs réflectomètre
mat complet	ST (stumpfmatt)	60°	5 à 14	85°	<31
mat	MA (matt)	60°	15 à 29	85°	31 à 56
mat satiné	SM (seidenmatt)	60°	30 à 54	60°	30 à 54
satiné	SG (seidenglänzend)	60°	55 à 70	60°	55 à 70
brillant	GL (glänzend)	60°	71 à 85	20°	>35 à 84
brillant élevé	HG (hochglänzend)	60°	> 85	20°	>85

DIN EN ISO 2813

Tableau B - Détermination du numéro d'article

		Peintures en poudre	Peintures liquides
Echelon de brillance	Abréviations échelon de brillance	Remarque indice de brillance Numéro d'article sixième position	Remarque indice de brillance Numéro d'article septième position
mat complet	ST (stumpfmatt)	0	M
mat	MA (matt)	1	M
mat satiné	SM (seidenmatt)	2	H
satiné	SG (seidenglänzend)	3	H
brillant	GL (glänzend)	4	G
brillant élevé	HG (hochglänzend)	5	G

Voir nos fiches de sécurité et de données techniques pour renseignements supplémentaires.