

Glansindelning Pulver- och våtlack

(Med undantag av fälglack)

Tabell A - Glansenheter

		Pulverlack		våtlack	
Glansgrader		Mät- vinkel	Glansenheter Reflektometervärde	Mät- vinkel	Glansenheter Reflektometervärde
dödmatt	ST (stumpf matt)	60°	5 till 14	85°	<31
matt	MA (matt)	60°	15 till 29	85°	31 till 56
halvmatt	SM (seiden matt)	60°	30 till 54	60°	30 till 54
halvblank	SG (seidenglänzend)	60°	55 till 70	60°	55 till 70
blank	GL (glänzend)	60°	71 till 85	20°	>35 till 84
höglblank	HG (hochglänzend)	60°	> 85	20°	>85

DIN EN ISO 2813

Tabell B - Artikelnummer

		Pulverlack	våtlack
Glansgrader		Glanshänvisning i artikelnummer 6:e positionen	Glanshänvisning i artikelnummer 7:e positionen
dödmatt	ST (stumpf matt)	0	M
matt	MA (matt)	1	M
halvmatt	SM (seiden matt)	2	H
halvblank	SG (seidenglänzend)	3	H
blank	GL (glänzend)	4	G
höglblank	HG (hochglänzend)	5	G

Ytterligare information finns i våra varuinformationer och tekniska datablad.